

SCHÖNOX® Q FAMILY




SCHÖNOX Q Family
nová generace lepidel na obklady
a dlažbu

- SCHÖNOX Q1
- SCHÖNOX Q2
- SCHÖNOX Q2 RAPID
- SCHÖNOX Q4
- SCHÖNOX Q6 / Q6 W
- SCHÖNOX Q8
- SCHÖNOX Q9 / Q9 W
- SCHÖNOX Q12

SCHÖNOX®
A SIKA BRAND





Vytvoření povlaku: cca po 30 min.

Možnost zaspárování: cca po 24 hod.



Spotřeba materiálu: 2,9 kg/m² (8 mm zubová stěrka)

Trvanlivost: 1 rok

Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
514503	7612895304595	25 kg pytel	40/paleta







Vytvoření povlaku: cca po 30 min.

Možnost zaspárování: cca po 24 hod.

Spotřeba materiálu: 2,9 kg/m² (8 mm zubová stěrka)

Trvanlivost: 1 rok

Zlepšené cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí s redukovanou prašností


Zvláště vhodné pro pokládání jemně slinuté dlažby, keramické dlažby a desek do tenkého a středního lože. Vhodné na stěny a podlahy ve vnitřním a venkovním prostředí. Vhodné také na lepení dlažby a na podlahy s podlahovým topením.

Klasifikace: C2 TE zlepšené cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí

Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
514498	7612895304960	25 kg pytel	40/paleta







Vytvoření povlaku: cca po 30 min.

Možnost zaspárování: cca po 3 hod. ve vnitřním prostředí

Spotřeba materiálu: 2,6 kg/m² (8 mm zubová stěrka)

Trvanlivost: 6 měsíců

Rychle tuhnoucí, zlepšené cementové lepidlo s redukovanou prašností


Zvláště vhodné pro pokládání jemně slinuté dlažby, keramické dlažby a desek do tenkého a středního lože. Vhodné na stěny a podlahy ve vnitřním a venkovním prostředí. Vhodné pro podlahové topení.

Klasifikace: C2 FTE zlepšené, rychle tvrdnoucí cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí

Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
503619	4016447024291	25 kg pytel	42/paleta







Vytvoření povlaku: cca po 30 min.

Možnost zaspárování: cca po 16 hod.

Spotřeba materiálu: 2,6 kg/m² (8 mm zubová stěrka)

Trvanlivost: 1 rok

Flexibilní lepidlo pro profesionální použití s redukovanou prašností

Pro pokládku všech typů keramických a slinutých obkladů a dlažeb, přírodního i umělého kamene (s výjimkou mramoru). Vhodné pro vnitřní i vnější prostředí.

Klasifikace: C2 TE S1 zlepšené, flexibilní cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí

Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
514505	7612895304601	25 kg pytel	40/paleta



Další informace o výrobcích najdete v technických listech.

SCHÖNOX Q6 / SCHÖNOX Q6 W

Flexibilní, univerzální práškové lepidlo se silně redukovanou prašností

Hydraulicky tuhnoucí, vysoce flexibilní práškové lepidlo s lehčenými plnivý a redukovanou prašností. Optimální spotřeba i zpracování. SCHÖNOX Q6 uvolňuje na základě nejmodernějších surovin a inovativních výrobních technologií během míchání s vodou až o 90% méně prachových částic. SCHÖNOX Q6 je univerzální lepidlo pro lepení do tenkého, středního i silného lože na stěnách a podlahách. Lze použít i jako lepidlo pro tekuté lože na podlahách.

Klasifikace: C2 TE S1 zlepšené, flexibilní cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí



Produkt	Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
Q6	491440	4016447024178	25 kg pytel	42/paleta
Q6 W - bílá verze lepidla	492888	4016447024185	25 kg pytel	42/paleta

SCHÖNOX Q8

Speciální lehčené práškové lepidlo na obklady se silně redukovanou prašností

Hydraulicky tuhnoucí, vysoce flexibilní práškové lepidlo s lehčenými plnivý a redukovanou prašností. Optimální spotřeba i zpracování.

SCHÖNOX Q8 je univerzální pro lepení do tenkého, středního i silného lože na stěnách a podlahách. Lze použít i jako lepidlo pro tekuté lože na podlahách. Obsahuje cca 50% „trvale obnovitelných“ surovin.

Klasifikace: C2 TE S1 zlepšené, flexibilní cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
491612	4016447023737	15 kg pytel	42/paleta

SCHÖNOX Q9 / SCHÖNOX Q9 W

Cementové rychle tuhnoucí flexibilní lepidlo

Tixotropní flexibilní lepidlo se sníženým skluzem pro slinutý střep a izolační nebo konstrukční desky. Je mrazuvzdorné, vhodné i pro podklady v trvale vlhkém prostředí. Obsahuje tras - vhodné pro citlivý přírodní kámen. Vhodné na izolační materiály SCHÖNOX.

Klasifikace: C2 FTE S1 zlepšené, rychle tvrdnoucí, flexibilní cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí



Produkt	Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
Q9	483297	4016447019761	25 kg pytel	42/paleta
Q9 W - bílá verze lepidla	483376	4016447018641	25 kg pytel	42/paleta

SCHÖNOX Q12

Zlepšené, vysoce flexibilní cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí, s vysoce redukovanou prašností

Vhodné na lepení keramických obkladových prvků na stěny a podlahy metodou do tenkého a středně silného lože. Na podlahy lze nanášet ve formě tekuté malty. Do interiéru a do exteriéru, vhodné i na na „mladé“ nevyzrálé cementové potěry a nestabilní podklady. Ideální pro lepení vysoce slinutých dlaždic velkých formátů.

Klasifikace: C2 TE S2 zlepšené, rychle tvrdnoucí, flexibilní cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
523429	4016447025083	25 kg pytel	42/paleta

Další informace o výrobcích najdete v technických listech.





Vytvoření povlaku: cca po 30 min.

Možnost zaspárování: cca po 12 hod. ve vnitřním prostředí

Spotřeba materiálu: 2,4 kg/m² (8 mm zubová stěrka)

Trvanlivost: 1 rok





Vytvoření povlaku: cca po 30 min.

Možnost zaspárování: cca po 16 hod. ve vnitřním prostředí

Spotřeba materiálu: 1,6 kg/m² (8 mm zubová stěrka)

Trvanlivost: 1 rok





Vytvoření povlaku: cca po 30 min.

Možnost zaspárování: cca po 3 hod. ve vnitřním prostředí

Spotřeba materiálu: 2,1 kg/m² (6 mm zubová stěrka)

Trvanlivost: 6 měsíců





Vytvoření povlaku: cca po 30 min.

Možnost zaspárování: cca po 24 hod. ve vnitřním prostředí

Spotřeba materiálu: 2,1 kg/m² (6 mm zubová stěrka)

Trvanlivost: 6 měsíců

Systematika použití lepidel SCHÖNOX řady Q



	SCHÖNOX GK	SCHÖNOX Q1	SCHÖNOX CFK	SCHÖNOX Q2	SCHÖNOX Q2 RAPID	SCHÖNOX SFK	SCHÖNOX Q4	SCHÖNOX PFK®	SCHÖNOX Q6/Q6 W	SCHÖNOX SLK PLUS	SCHÖNOX Q8	SCHÖNOX SEK	SCHÖNOX Q12
Základní charakteristika lepidla	Standardní	Hospodárné	Rychlé	Flexibilní	Mnohostranné a vysoce flexibilní	Eco premium, efektivní, 1,6 kg/m²	Deformovatelné, na nestabilní podklady						
Klasifikace	C1 TE	C2 TE	C2 FTE	C2 TE S1	C2 TE S1	C2 TE S1	C2 TE S2						
Redukce prachu o 90 %													
Vnitřní prostředí a vnější prostředí, mrazuvzdorné													
Pro uchycení izolačních desek													
Stěrkování a vyrovnání nerovností													
Na podlahové vytápění													
Sádrové podklady, sádrokarton													
Lepení křemelinových dlaždic													
Pro slinutou a jemně slinutou dlažbu													
Mokré provozy běžně zatížené													
Na nátěrovou izolaci SCHÖNOX HA													
Trvale mokré prostředí													
Průmyslové provozy													
Bazény a trvale mokré prostředí													
Chemicky neagresivní prostředí													
Na skleněnou a porcelánovou mozaiku													
Lepení konglomerovaného kamene - např. TECHNISTONE													
Čedičová dlažba (EUTIT)													
Laky, olejové a disperzní nátěry													
Variabilní dávkování vody Q-TEC													
Dřevotřískové desky, cementotřískové desky - např. CETRIS, parkety, prkenné podlahy													
Epoxidové nátěry, laky													
Litý asfalt v interiérech													
Pro lepení vysoce slinutých dlaždic velkých formátů													

Podrobnější technické informace naleznete v technických listech.

SCHÖNOX Q-TEC usnadňuje práci

Za normálních okolností dochází při různém poměru míchání ke změně technických vlastností lepidel. Zvláště při vyšší dávce vody výrazně klesá přídržnost. Q-TEC vám vždy nabízí 100% jistotu. Veškeré technické vlastnosti jsou výrazně vyšší než požadavky normy při celém rozsahu doporučených hodnot poměru míchání.

Každý Q výrobek je testován a všechny doporučené poměry míchání poskytují jistotu při každé aplikaci.



SCHÖNOX is a brand of the Sika Group

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36

624 00 Brno

Tel: +420 546 422 464

Fax: +420 546 422 400

E-mail: sika@cz.sika.com

www.sika.cz

www.schonox.cz

